


Epifanes Interimcoat+

Zweikomponenten antifouling primer auf Epoxidbasis



PRODUKTBESCHREIBUNG

Zweikomponenten Primer oder Haftvermittler mit einer sehr guten Haftung und Widerstandsfähigkeit. Kann mit vielen 1- und 2-Komponenten Produkten überstrichen werden. Geeignet für den Gebrauch über und unter der Wasserlinie in einem Epoxy-System oder direkt auf Gelcoat.

Anwendungsbereich:

GFK/Gelcoat: Direkt als Haftprimer auf dem entfetteten und angeschliffenen Gelcoat.

Stahl - Sperrholz - Aluminium: Letzte Schicht in einem Epoxy System, als Haftprimer für Antifouling unter Wasser.

PRODUKTINFORMATION

Type	Chemisch trocknend									
Basis	Epoxidharz mit Polyamide Härter									
Glanz	Halb glänzend									
Farbton	Grau									
Dichte bei 20°C.	1,40 kg/dm³ (gemischtes Product)									
Viskosität	50 Sekunden ISO-Cup 6 mm									
Feststoffgehalt	75 +- 2 vol. %									
VOC-Gehalt	454 g/Liter									
Verpackung	600ml. Komponent A + 150ml. Komponent B = 750ml. 3200ml. Komponent A + 400ml. Komponent B. = 4000ml.									
Haltbarkeit	In originaler ungeöffneter Verpackung und bei dunkler Lagerung zwischen 5 - 30°C : Basiskomponent A: Mind. 3 Jahren ab Produktionsdatum. Härterkomponent B: 1 Jahr ab Produktionsdatum.									
Mischungsverhältnis	<table><tr><th></th><th>In Volume</th><th>In Gewicht</th></tr><tr><td>Basiskomponent A</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Härter Komponent B</td><td>25</td><td>14</td></tr></table>		In Volume	In Gewicht	Basiskomponent A	100	100	Härter Komponent B	25	14
	In Volume	In Gewicht								
Basiskomponent A	100	100								
Härter Komponent B	25	14								
Induktionszeit	Die beide Komponenten gut mit einander mischen und die Mischung 10 - 15 Minuten vorreagieren lassen. Dann nochmal aufrühren ohne zu viel Luft in die Mischung einzubringen.									
Potlife nach Mischung	<table><tr><th>15°C.</th><th>20°C.</th><th>28°C.</th></tr><tr><td>3-4 Stunden</td><td>2-3 Stunden</td><td>1-2 Stunden</td></tr></table>	15°C.	20°C.	28°C.	3-4 Stunden	2-3 Stunden	1-2 Stunden			
15°C.	20°C.	28°C.								
3-4 Stunden	2-3 Stunden	1-2 Stunden								
Schichtdicke	100 µm nass = 75 µm trocken									
Verdünner	Epifanes D-601 Verdünner									
Verdünnungsmenge	Die Verdünnung nach dem Mischen der Komponenten zufügen. Die Verdünnungsmenge ist abhängig von der Tempertaur des Materials und der Umgebungstemperatur. Unnötiges verdünnen vermeiden.									
Ergiebigkeit theoretisch	8 m² per kg. @ 75 µm Trockenschicht									
Ergiebigkeit praktisch	Abhängig von vielen Faktoren, wie Auftragverfahren, Untergrundbedingung, Saugkraft des Holzes und Materialverlust									



Epifanes Interimcoat +

Zweikomponenten antifouling primer auf Epoxidbasis

VERWENDUNG

Verarbeitungsbedingungen	Temperatur	minimal 12°C. - maximal 25°C.
	Relative Luftfeuchtigkeit	minimal 50% - maximal 75%

Die besten Ergebnisse werden mit einem langhaarigen, weichen Pinsel, mit der Rolle (Nylon) oder Luftspritze. Verteilen Sie den Lack gleichmäßig auf der Oberfläche und Sorge für ausreichender Schichtdicke. Nicht nass auf nass verarbeiten. Den Auftrag einer höheren Nassschicht als oben empfohlen vermeiden, um Läufer, Trocknungsprobleme und Kraterbildung vorzubeugen. Nicht in direktem Sonnenlicht oder bei starkem Wind arbeiten. Unter diesen Umständen findet eine zu schnelle Verdunstung des Lösemittels statt, wodurch ein optimaler Verlauf verhindert wird. Falls Interimcoat+ „zieht“, kann bis 10% Epifanes D-601 Verdünner beigefügt werden.

Hinweise zur Verspritzung	Verdünnungsvolumen	Düse-öffnung	Druck
Airspray	10-15% (20-24 Sek. DIN-cup 4mm)	1,6 mm	2,5 Bar
Airless Spray	0-2%	0,419 - 0,525	170 - 250 Bar

Trockenzeiten	12°C.	15°C.	20°C.	25°C.
Staubfrei	4 Stunden	2 Stunden	1 Stunde	30 Minuten
Minumum Überstreichbar	18 Stunden	12 Stunden	8 Stunden	6 Stunden
Maximum Überstreichbar	14 Tagen	10 Tagen	7 Tagen	5 Tagen

Hinweis zum System

Die oben genannten Trocknungszeiten sind Richtwerte für eine Trockenschichtdicke von 75 µm. Die Trocknung hängt teilweise von der Belüftung und der aufgetragenen Nassfilmdicke ab. Eine höhere Nassfilmdicke führt zu einer längeren Trocknungszeit. Die Trocknungszeit vor dem Zuwasserlassen hängt von dem gewählten Antifouling ab.

Bevor Sie dieses Produkt mit Antifouling überstreichen, die Schicht nach der empfohlenen Trocknungszeit gründlich mit Epifanes Reinigungsverdünner, Epifanes 1-C Spritzverdünner, Waschbenzin oder Wasser gründlich entfernen und alle Härterreste (Aminoröte) von der Oberfläche zu entfernen. Anschließend gut abdampfen lassen.

ACHTUNG: Falls erst nach 7 Tagen mit Antifouling überlackiert wird, Interimcoat + vorher mit Epifanes Reinigungsverdünner entfetten und mit P150 - P180 anschleifen.

Überstreichbarkeit nach minimale Trocknungszeit

Epifanes Copper-Cruise - Epifanes Foul-Away - Werdol Kupferfrei

Untergrund im Allgemein

Polyester Gelcoat: Enfettet mit Epifanes Polyester Entfetter
Mit P240 angeschliffen

Epoxy Systeme : Enfettet mit Epifanes Polyester Entfetter
Mit P60-80 grob angeschliffen

Persönliche Schutzmaßnahmen

Der Verwender dieses Produktes sollte sich den Nationalgesetzen der Gesundheit, Sicherheit und Umwelt entsprechend verhalten. Für mehr Informationen, siehe Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

Die Resultate unserer Farbprodukte und –Systeme basieren auf jahrelangen praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen. Wir garantieren, für die Qualität der Produkte. Eine Gewährleistung für die Endresultate kann nicht übernommen werden, da wir die sachgemäße Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen nicht beeinflussen oder beurteilen können. Die gelieferten Produkten müssen vom Käufer vor der Verarbeitung geprüft werden.