

## PRODUKTNAME UND PRODUKTNUMMER

DE Bootsack Seidenmatt

0,75 Liter Produktnummer: 1.0229.55016.00000

2,5 Liter Produktnummer: 1.0229.55016.55017

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Transparenter Spezial Boots- und Yachtlack für den Innen- und Außenbereich oberhalb der Wasserlinie.

**Produktvorteile:** hochwertige Lackierung, glatt verlaufend, wetter- und glanzbeständig, hervorragend verarbeitbar, für Parkett geeignet, für außen & innen, Kunstharzbasis, witterungsbeständig, schnelltrocknend, seewasser- & wetterfest.

FUNKTION	Schützt das Holz und betont die Optik
INHALTSSTOFFE	Alkydharz, Siliziumdioxid, aliphatische Lösemittel, Additive
VERDÜNNUNG	Yachticon Universalverdünner Artikel Nr. 55033
ANWENDUNGSMETHODE	Pinsel oder Rolle
ERGIEBIGKEIT	ca. 9 - 12 m <sup>2</sup> /litr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### Verarbeitungs-Tipps:

- Untergrund entsprechend vorbereiten
- der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein
- lose, nicht tragfähige Anstrichteile entfernen, Altanstriche gut anschleifen
- alte Wachs- und Lackreste müssen vollständig entfernt werden
- vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig auftragen
- Luft-, Objekt- und Materialtemperatur: mind. +5°C.
- Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Yachticon Verdünner.

### Anstrichaufbau:

- Untergrund entsprechend vorbereiten
- 1-2 Grundanstriche mit Yachticon Bootsack & ca. 30 % Yachticon Verdünner
- 1 Zwischenanstrich nach 24 Stunden mit Yachticon Bootsack & ca. 15 % Yachticon Verdünner, vorher anschleifen,
- 1-2 Deckanstriche unverdünnt
- Wenn die Farbe ausschließlich als Deckanstrich verwendet wird, ist kein Verdünnen erforderlich.
- Auf Chargengleichheit achten



# TECHNISCHES DATENBLATT

Bootslack Seidenmatt

Aktualisierungsdatum 03. 2026

Seite 2 von 2



## Trocknung (20° C / 65 % rel. Luftfeuchte)

- griffest nach ca. 10 Std.
- überarbeitbar nach ca. 24 Std.
- ab 5° C verarbeitbar
- volle Belastbarkeit nach 5-7 Tagen

## WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR LAGERUNG

Das Produkt sollte in luftdicht verschlossenen Behältern bei einer Temperatur über 0°C, fern von Feuerquellen, Wärme und Sonnenlicht, gelagert werden. Nach jedem Gebrauch den Behälter sofort verschließen.

## WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen.

Lesen Sie vor der Verwendung das Etikett und die Produktinformationen. Beachten Sie stets die Sicherheitsvorschriften bei der Verwendung des Produkts. Für ausführliche Sicherheitshinweise konsultieren Sie das SDS, verfügbar unter [www.yachticon.de](http://www.yachticon.de), bei lokalen Vertriebspartnern oder auf Anfrage per E-Mail an [yachticon@yachticon.de](mailto:yachticon@yachticon.de).

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse der Handlungen der Benutzer, über die wir keine Kontrolle haben. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, einen Praxistest durchzuführen und die Eignung des Produkts für spezifische, individuelle Anwendungen zu prüfen. Yachticon A. Nagel GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder entgangene Gewinne, die durch unsachgemäße Anwendung der Produkte entstehen, und haftet nicht für die Endergebnisse bei unsachgemäßer Lagerung oder Verwendung unserer Produkte.

## KONTAKTDATEN

Yachticon A. Nagel GmbH Bürgermeister-Bombeck-Str. 1 22851 Norderstedt Germany

Phone: +49 40 3204997-0 Fax: +49 40 3204997-99 Internet: [www.yachticon.de](http://www.yachticon.de)

VAT-ID: DE 152676441 Registergericht Kiel: HRB 4135 NO Geschäftsführer: Oliver Nagel

